Colle de peau 3110

Colle à chaud

Emploi

Fabrication de disques de ponçage, collage de joints de bois massif, collages généraux dans la reliure et dans l'industrie du cartonnage

Données du produit

Composition:
Gélatine technique
Forme de livraison:
Granulés
Couleur:
Jaunâtre
Valeur pH:
6 à 7
Viscosité:
5 à 14 mPa.s (12.5 % solution)
Force en gelée:
230 à 250 g Bloom
Dilution:
Eau
Emballage/ No. d'art.:
Sac de 25 kg / 3110.07

Données de traitement

Procédé:
Faire gonfler les granulés pendant env. 1,5 heure dans l'eau froide (+15 à +25 °C) et la fondre ensuite au bain-marie entre 55 et 60 °C. Selon le type d'emploi, préparer des solutions aqueuses de 5 à 45 % de contenance de colle.
Application:
Sur une face ou sur les deux faces suivant le matériel et l'application
Consommation:
150 à 250 g/m²

Notices explicatives de traitement

Surface d'encollage:
Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et
Humidité du bois:
6 à 12%
Nettoyage :
A l'eau tiède, tant que la colle n'est pas sèche.

Sécurité et environnement

Mesures préventives:
Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.
Mise au rebut des emballages:
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles:
De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code de déchets:
08 04 10 - déchets de colles et mastics contenant ni solvant ni autres substances dangereuses.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec de +15 à +25 °C. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Garantie

Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie. Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Lieu du donneur

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout d'information renseignement.

Date d'établissement

29.01.2010 - remplace toutes les éditions précédentes

Geistlich Ligamenta AG | Colle | Engstringerstrasse 5 | CH-8952 Schlieren
Phone +41 44 733 88 33 | Fax +41 44 733 88 77 | www.geistlich.ch | ligamenta@geistlich.ch